

La lega saldante KEATIN® NiGe è una lega speciale ad elevata purezza con ridotta ossidazione e stabilità contro l'ossidazione.

I singoli componenti come la micro lega di Nickel, Germanio e Fosforo vengono appositamente aggiunti per ottenere l'elevata qualità della nostra lega saldante.

L'usura delle punte di saldatura si riduce considerevolmente come anche lo scioglimento dei sottili fili di rame viene notevolmente rallentato durante il processo di saldatura. La superficie dei giunti di saldatura risulta essere liscia e lucida. La speciale microlega NiGe è disponibile anche per la nostra lega saldante SAC.

KEATIN® SC07 NiGe filo di lega saldante KDF 03 XL0 / KDF 34 Xm1 superficie brillante, lunga durata della punta saldante

Per tutte le saldature No-Clean secondo la IEC 61190-1-1

RO L0 i residui di fluxante possono rimanere sul circuito stampato senza alcuna influenza o problemi

RO M1 Fluxante di colofonia, attivata con Alogeni

Ottime proprietà bagnanti anche su superfici difficili da saldare, ad esempio rame o ottone



Lega saldante SC07 NiGe senza Pb in filo (RoHS conforme) KDF 03 XL0 e KDF 34 Xm1

Articolo	Tipo	lega senza Pb secondo IEC 61190-1-3	Tipo di fluxante	Flussante contenuto in %	Diametro filo in mm.	Bobina da grammi	Confezione in Kg.	Punto di fusione solido/liquido
Flussante con Alogeni attivati								
600-41305-68	SC07NiGe	Sn99,3Cu0,7	KDF 34 XM1	2,2%	0,5	250	5	227 - 230°C
600-41307-68	SC07NiGe	Sn99,3Cu0,7	KDF 34 XM1	2,2%	0,75	500	10	227 - 230°C
600-41312-68	SC07NiGe	Sn99,3Cu0,7	KDF 34 XM1	2,2%	1,0	500	10	227 - 230°C
600-41313-68	SC07NiGe	Sn99,3Cu0,7	KDF 34 XM1	2,2%	1,5	500	10	227 - 230°C
SC 07 NiGe sono fornibili su richiesta fili di lega con anima di fluxante ORL0 o ORM1								
classificazione : ISO 9454 1.1.2.B / IEC 61190-1-1 ROM1								
Flussante senza Alogeni attivati								
600-41301-68	SC07NiGe	Sn99,3Cu0,7	KDF 03 XL0	3,5%	0,5	500	5	227 - 230°C
600-41302-68	SC07NiGe	Sn99,3Cu0,7	KDF 03 XL0	3,5%	0,75	500	10	227 - 230°C
600-41306-68	SC07NiGe	Sn99,3Cu0,7	KDF 03 XL0	3,5%	1,0	500	10	227 - 230°C
600-41304-68	SC07NiGe	Sn99,3Cu0,7	KDF 03 XL0	3,5%	1,5	500	10	227 - 230°C
classificazione : ISO 9454 1.1.3.B / IEC 61190-1-1 ROL0								

Come gestiamo le forniture.

Prodotti gestiti a magazzino :

Da magazzino centrale :

Prodotti non gestiti a magazzino :

Bobine singole

Confezione intera

da definire su richiesta