

Codice art. 120

Articolo Plastik

Confezioni  
400 ml



#### Descrizione del prodotto/Vantaggi

PLASTIK è un rivestimento in resina acrilica, trasparente e ad elevato potere isolante. PLASTIK protegge efficacemente i circuiti e i componenti elettronici dalle correnti di dispersione e dai cortocircuiti e fornisce una protezione stabile contro acidi e basi diluiti, umidità e agenti atmosferici. PLASTIK riveste le parti da proteggere con un film protettivo, spesso e resistente. Il suo impiego è polivalente. Nelle apparecchiature elettriche PLASTIK impedisce le correnti di dispersione, elimina i cortocircuiti di bobine e trasformatori, protegge i componenti da condensa e umidità, isola cavi e fili. Nel campo dell'elettrotecnica PLASTIK viene utilizzato per rivestire i collegamenti filettati e i serraggi e per le unità di commutazione che sono esposte agli influssi atmosferici.

#### Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso, pulire a fondo con CRAMOLIN REINGER le superfici che presentano residui di vernice o lubrificanti. Spruzzare PLASTIK sulla superficie desiderata tenendosi a circa 20-30 cm di distanza. Non utilizzare in prossimità di fiamme o di oggetti caldi.

#### Proprietà fisiche

|                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Stato                                                  | trasparente                                                |
| Tempo di essiccazione                                  | secco in superficie dopo 25 min.<br>secco duro dopo 48 ore |
| Odore                                                  | di solvente                                                |
| Densità a 20°C                                         | 0,88 [g/cm³]                                               |
| Viscosità                                              | 12s (DIN 53211)                                            |
| Resistenza ai cicli termici (classe E secondo VDE0360) | da -70°C a +120°C                                          |
| Resistenza                                             | buona contro acidi e basi<br>fotostabilità, ottima         |
| Resistività superficiale                               | 5 x 10 <sup>14</sup> Ω                                     |
| Resistenza verticale                                   | 1014 Ω                                                     |
| Resa                                                   | 5 - 8 [m²/bomboletta da 400 ml]                            |
| Resistenza alla perforazione                           | 21 [kV/mm]                                                 |

#### Conservazione/durata

2 anni, se correttamente conservato.  
Smaltire la confezione nella raccolta differenziata, svuotata del prodotto residuo.